


sikkens

Spot Sealer Direct-to-Metal  
スポットシーラー DTM

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

## 用途


自動車補修の汎用型 1 液速乾エアゾール・ノンサンディングプライマーで、研ぎ出した小範囲な鋼板部分の補修に使用します。




そのまま使用できます



缶を十分に振ってから使用してください  
缶の中にある攪拌玉で数分間シェイクしてください。




スプレー距離  
約 12-18 cm



2-3 回シングルコート



使用後はノズル洗浄のため、缶を逆さにスプレーしてください



フラッシュオフタイム:  
20°C / 8-10 分

最短塗り重ね時間:  
20°C / 15 分



塗り重ね可能製品  
シッケンズ プライマーサフェーサー及びトップコート類



適切な安全保護具を使用してください。  
アクゾノーベルコーティングではフレッシュエアーマスクの使用を推奨します。



sikkens

Spot Sealer Direct-to-Metal  
スポットシーラー DTM

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

## 膜厚

推奨する方法にて塗装した場合； 20-30  $\mu\text{m}$ 

## 塗り重ね時間



20°C / 15 分以上 20°C / 48 時間以内に下記の製品を塗布してください。

塗布後 20°C / 48 時間以上放置した場合にはサフェーサーやトップコート塗装前に必ずドライサンディング P500 又はウェットサンディング P1000 にてサンディングしてください。

## 塗り重ね可能製品



すべてのシッケンズプライマーサフェーサー類及びトップコート類

## VOC 含有量

760g / L (理論上での希釈済み塗料)

## 製品の保管

製品は密封して 20°C で保管し極端な温度変化を避けてください。

- 貯蔵安定期間：20°C / 1 年間