

Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

脱脂剤類	
アンチスタティックディグリーサー	4年
ディグリーサーM600	4年
M850 ソルフリー	4年
アンチスタティック シリコンリムーバーM700	4年
M200	3年

ポリエステルパテ	
ポリファイバー	1年
ポリキット IV	1年
ポリサフェーサー	9ヶ月
コンビファイラー	2年

プライマー / プライマーサフェーサー	
ウォッシュプライマー1KCF	1年
プラストフレックスプライマー	2年
プライマーサフェーサーEP	2年
1K オールプラスティックプライマー	2年

エアゾール製品	
ウォッシュプライマー1K CF エアゾール	1年
スポットシーラー ダイレクトトゥーメタル エアゾール	1年
プラストフレックスプライマー エアゾール	2年
スポットプライマー グレーニュー エアゾール	1年

サフェーサー	
オートクリルファイラー3+1	2年
オートサフェーサー ラピッド(ダーク-ライトグレー)	2年
オートサフェーサーWB	2年
カラービルド	2年
カラービルドプラス	2年
ブライミングファイラー680	2年
オートサフェーサー クラシック	1年



Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

2 液型トップコート	
オートクリル プラス MM	4 年
*オートクリル プラス MM A237,A432	2 年

ベースコート	
オートベース プラス MM	4 年
オートベース プラス SEC カラー	2 年
オートベース プラス アーゼンタム (SEC1111)	6ヶ月
オートウェーブ MM 332BA,332GA,332GB,332RA,332SA,332VA,332YA,333P,333PB,333PG,333PR,334GA,334GB,334RA,334RB,334RC,334RD,334WA,334WB,334ZA	4 年
オートウェーブ MM 335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 年
オートウェーブ MM 00, 252, 254, 296, 342, 360, 361, 379, 527, 537, 568, 575, 577, 579, 599, 666, 777, 954, 971, 973,332 XB, 332 XG, 332 XS, 334PR, 334XC, 334XR,ベースフィックス WB	2 年
オートウェーブ MM 101, 267, 357, 534, 558	18ヶ月
オートウェーブ MM 98, 245, 350, 355, 356, 974, 1001, 1002	1 年

クリヤーコート	
オートクリヤー	4 年
オートクリヤー マット	4 年
オートクリヤー プラス HS	4 年
オートクリヤー WB	1 年
オートクリヤー ファースト	4 年
オートクリヤー ラピッド	4 年
オートクリヤー クラシック	4 年
オートクリヤー-LV スーペリア	4 年
オートクリヤー-LV エクスクルーシブ	1 年
オートクリヤープロ	2 年

ハードナー	
オートクリヤー WB ハードナー	1 年
オートサフェーサー ラピッド ハードナー	18ヶ月
オートサフェーサー ラピッド ハードナー HT	18ヶ月
ポリサフェーサーハードナー	9ヶ月
パテボディーフィラーハードナー	1 年
ハードナー P15	6ヶ月
ハードナー P25	1 年
ハードナー P35	1 年
オートクリヤー ラピッド ハードナー	1 年
プライマーサフェーサーEP ハードナー	1 年
3+1 フィラーHS ハードナー	1 年
オートクリヤー-LV スーペリア ハードナー	1 年
オートクリヤー-LV エクスクルーシブ ハードナー	1 年



Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覧表

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

シンナー / リデュース	
アクティベーターWB	3年
ニュープラスリデュース (エキストラファースト、ファースト、ミディアム、スロー、エキストラスロー)	4年
オートクリヤー WB リデュース	2年
カラービルド アクティベーター サンディング FAST / SLOW	2年
プラス アクセラレーター2	2年
シンナー SRA	4年
オートクリヤーWB SRA シンナー	1年
シンナー X	4年
オートクリヤーLV スーペリア リデュース (ファースト、ミディアム)	1年
オートクリヤーLV スーペリア アクセラレーター	1年
オートクリヤーLV エクスクルーシブ リデュース	2年

添加剤 / その他	
オートボディコート	1年
アンチシリコン	2年
オートベースプラス プレンディングエージェント	4年
オートクリヤー インテリア	2年
オートサフェーサー フレックス	2年
オートウェーブ アディティブ LP	1年
オートウェーブ ガンクリーナー	4年
オートウェーブ セパレーター	4年
ブレンド プレップ	2年
イラスト・オ・アクティブ	2年
オートクリル MM444	4年
カラービルドプラス プラスティックアディティブ	1年

原色の貯蔵安定期間

原色の貯蔵安定期間が著しく過ぎてしまった場合、不具合や品質低下をもたらします。
 考えられる不具合；高粘度、ゲル化、沈殿、顔料のブツ、色違い、艶引け等

※貯蔵安定期間を過ぎた製品は使用しないようにしてください。

保管状況

製品の適切な品質を維持するためには原色を密封して約 20℃ で保管し、極端な温度変化を避けてください。
 製品の保管状況が 35℃ 及びそれ以上では貯蔵安定期間が短縮します。

ゲル化

ゲル化した塗料は、構造変化が起きているため容易に確認できます。
 ゲル化した塗料を攪拌したり、リデュースで薄めることでゲル化する以前と同じ品質に回復させることは出来ません。
 ゲル化した原色やその他の製品は使用することができないので廃棄してください。



Shelflife CR Products

貯蔵安定期間一覽表

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

沈殿

製品の長期貯蔵によって見られる現象として、沈殿があります。
 貯蔵安定期間内に、再度攪拌することで容易に元の状態に戻せる場合は問題なく使用することができます。
 重度の沈殿をケーキングと呼び、この場合は廃棄してください。

※ 長期間保管している塗料缶の上下を、時々転回させることによって沈殿を調整することができます。

ピクトグラムの説明



使用後は直ぐに蓋を閉めてください。




開封前のすべての製品は凍結を避けて保存してください。

※水性製品の輸送と保管温度は 2.5℃ - 35℃ です。
 ※オートウエーブ MM 原色が氷点下以下の温度になるとゲル化します。
 ※一度ゲル化してしまった製品については、再度使用することはできません。



開封前のすべての製品は高温での保管を避けてください。
 長時間、直射日光にさらさないでください。



開封前のすべての製品は湿気を避けて保存してください。

製品の貯蔵安定期間については開封前の塗料を 20℃ で保管し、極端な温度変化を避けてください。

※開封後は塗装する温度で保管してください。

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

IMPORTANT NOTE The information in this data sheet is not intended to be exhaustive and is based on the present state of our knowledge and on current laws: any person using the product for any purpose other than that specifically recommended in the technical data sheet without first obtaining written confirmation from us as to the suitability of the product for the intended purpose does so at his own risk. It is always the responsibility of the user to take all necessary steps to fulfill the demands set out in the local rules and legislation. Always read the Material Data Sheet and the Technical Data Sheet for this product if available. All advice we give or any statement made about the product by us (whether in this data sheet or otherwise) is correct to the best of our knowledge but we have no control over the quality or the condition of the substrate or the many factors affecting the use and application of the product. Therefore, unless we specifically agree in writing otherwise, we do not accept any liability whatsoever for the performance of the product or for any loss or damage arising out of the use of the product. All products supplied and technical advices given are subject to our standard terms and conditions of sale. You should request a copy of this document and review it carefully. The information contained in this data sheet is subject to modification from time to time in the light of experience and our policy of continuous development. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the product.

Coatings brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

