

VOC含有量一覧表

シッケンズ製品の理論上での希釈済み塗料のVOC含有量一覧表です。

製品	ハードナー	リデューサー	混合比 (容量比)	VOC含有量
プライマー/サフェーサー/パテ類				
ウオッシュプライマー1KCF	-	プラスリデューサー	100:50	752g/L
ウオッシュプライマー1KCF エアゾール	-	-	100	713g/L
プラストフレックスプライマー	-	-	100	805g/L
1Kオールプラスチックプライマー	-	-	100	805g/L
プライマーサフェーサーEP	プライマーサフェーサーEP ハードナー	プラスリデューサー	100:50:30	600g/L
プライミングフィラー680	-	シンナーX	100:100	730g/L
オートクリル フィラー3+1	3+1フィラーHSハードナー	-	3:1	465g/L*
カラービルド	ハードナーP25	カラービルドアクティベーター サンディングFast/Slow	3:1:1	540g/L
カラービルドプラス	ハードナーP25	プラスリデューサー	4:1:1	540g/L
オートサフェーサーラピッド	オートサフェーサーラピッド ハードナー/HT	-	100:50	540g/L
オートサフェーサーWB	-	アクティベーターWB	100:10	245g/L
ポリサフェーサー	ポリサフェーサーハードナー	-	100:5	110g/L
ポリファイバー	パテボディーフィラーハードナー	-	100:2.5 (重量比)	<10g/L
ポリキットIV	パテボディーフィラーハードナー	-	100:2 (重量比)	<5g/L
コンビフィラー	-	-	100	490g/L
オートサフェーサー クラシック	ハードナーP25/P35	プラスリデューサー	5:1:1-2	512g/L

*=ISO11890による測定値



04.02.2011

VOC含有量一覧表

シッケンズ製品の理論上での希釈済み塗料のVOC含有量一覧表です。

製品	ハードナー	リデューサー	混合比 (容量比)	VOC含有量
トップコート類				
オートクリルプラス	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:30	555g/L
オートベースプラス	-	プラスリデューサー	100:50	744g/L
オートウェーブ	-	アクティベーターWB	100:10	413g/L
クリアー類				
オートクリアープラスHS	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	565g/L
オートクリアーラピッド	オートクリアーラピッドハードナー ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	594g/L
オートクリアークラシック	ハードナーP15/P25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	512g/L
オートクリアーWB	オートクリアーWBハードナー	リデューサーWB/ アクティベーターWB	100:50:30:30	210g/L
オートクリアーマット	ハードナーP25/P35	プラスリデューサー	100:50:10	615g/L
オートクリアー4:1	4:1ハードナーファースト/ 4:1ハードナー	-	4:1	598g/L
添加剤/脱脂剤/その他				
ブレンディングエージェント	-	-	100	780g/L
シンナーSRA	-	-	100	910g/L
M600	-	-	100	755g/L
M700	-	-	100	780g/L
アンチスタティックディグリーサー	-	-	100	770g/L
M850	-	-	100	0g/L
オートウェーブガンクリーナー	-	-	100	95g/L
オットーボディーコート	-	-	100	25g/L

